

Rubio[®]

MONOCOAT

KLEURT EN BESCHERMT UW HOUT IN ÉÉN LAAG

ONDERHOUDSADVIES VOOR RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C

SCHOONMAAK

- Dagelijks schoonmaken met water en zeep is niet aan te raden. Wij adviseren om maximaal 1x per twee weken met water en **RMC Soap** schoon te maken en op de overige dagen alleen droge reiniging (stofzuigen, swiffer, microvezeldoek e.d.).
- Gebruik om het oppervlak te reinigen maximaal 50 ML RMC Soap op 10 liter water (let op: dit is een volle emmer!) of de kant-en-klare **RMC Surface Care**.
- Wordt er teveel zeep gebruikt dan wordt er een zachte laag aangebracht op het oppervlak waar steeds weer vuil op kan worden ingelopen. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven dosis/frequentie. Minder of geen zeep kan altijd, aangezien de RMC Soap puur ter reiniging is. De RMC Soap biedt geen enkele bescherming of voeding aan de olielaag.
- Dweil een vloer bij voorkeur met twee emmers water. Eén emmer met lauwwater en de RMC Soap en één emmer met koud water (waar al het vuil in achter blijft).
- Gebruik zo weinig mogelijk water en laat zeker geen water stilstaan op het oppervlak.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het drogen.
- Het is niet aan te raden om machinaal met water schoon te maken. Dan gaat er teveel water over het oppervlak heen.
- Rubio[®] Monocoat heeft een matte uitstraling. Probeer geen glans te creëren door middel van zeep.
- Wij adviseren om geen agressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken. Vermijd ook het gebruik van andere chemicaliën, zoals chloor, terpentijn e.d. Als dit soort stoffen in aanraking komen met het behandelde oppervlak dan zullen er zeer moeilijk verwijderbare vlekken ontstaan.



VLEKKEN

- **RMC Tannin Remover** - Zwarte/looi-uruvlekken (een chemische reactie in het hout), die vaak ontstaan bij een combinatie van vocht en metaal, en overige hardnekkige vlekken.
- **RMC Grease Remover** - Vetvlekken
- **RMC Limespot Remover** - Kalkvlekken
- Gebruik: spray de vlek in en laat even inwerken. De behandeling kan worden herhaald totdat het gewenste resultaat is bereikt. Daarna met een licht vochtige doek afnemen, laten drogen en RMC Refresh (kleurloos) of RMC Oil Plus 2C (in de oorspronkelijke kleur) aanbrengen. Deze goed uitwrijven en droog poetsen met een niet-pluizende doek.





ONDERHOUD

Een onderhoudsbeurt met **RMC Refresh** (kleurloos, kan gebruikt worden bij iedere kleur; geeft de juiste bescherming, maar brengt geen kleur terug) wordt telkens toegepast wanneer het uiterlijk en de bescherming van het oppervlak grondig dient te worden opgefrist. Dit kan ook plaatselijk gebeuren op plekken die intensiever worden gebruikt.

1. Maak het oppervlak vuil- en stofvrij door met alleen een licht vochtige doek te dweilen/af te nemen. Laat het oppervlak drogen. Verstuif RMC Refresh op het oppervlak, of breng het product aan met een boenmachine met witte pad.
2. Gebruik zeer weinig product om te vermijden dat het oppervlak kleverig wordt. Met 1 liter kan ongeveer 80 - 100 m² worden behandeld. Laat het product gedurende enkele minuten inwerken. Wrijf de behandelde zone droog met een niet-pluizende doek of met een boenmachine voorzien van witte pad.
3. Wij adviseren niet al te grote zones te behandelen, zodat deze binnen 15 - 20 minuten handdroog kunnen worden gepoetst.
4. Beloopbaar/in gebruik na 4 tot 6 uur bij goed geventileerde ruimtes.



GROOT ONDERHOUD (BIJ VOORKEUR DOOR EEN PROFESSIONAL)

1. Behandel het oppervlak met een schuurnetje korrel 100 of met een GS-320 (paarse) pad.
2. Stofzuig het oppervlak zeer goed, zodat deze stofvrij is.
3. Breng de **RMC Oil Plus 2C** (2-componenten, in de originele kleur) aan met een witte pad.
4. Verbruik bij onderhoud: 350 ML = 40-50 m² en 1,3 liter = 130-150 m².
5. Behandel maximaal 30 m² per keer en laat de olie niet langer dan 15 - 20 minuten inwerken.
6. Wrijf alle overtollige olie weg met een witte pad en/of doek. Het is erg belangrijk dat de behandelde delen goed worden droog gepoetst.
7. Na 8 - 12 uur is het oppervlak weer beloopbaar of kan het in gebruik worden genomen (bij goed geventileerde ruimtes).
8. Na 48 uur mag er weer worden schoongemaakt met een licht bevochtigde doek. Na 1 week kunnen water en RMC Soap weer worden gebruikt.



Let op! Doeken/handpads doordrongen met Rubio® Monocoat Oil kunnen zelf ontbranden en dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water en in een afgesloten plastic zak te worden weggegooid.